



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ОБЛЕГЧЕННАЯ ШПАТЛЕВКА СО СТЕКЛОВОЛОКНОМ

- Номер товара:** 15334, 15335
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-шпатлевка
- Общие характеристики:** Области применения:
Автомобильный сектор, машиностроение
Совместима с металлами, деревом, бетоном, а также пластиком, армированным стекловолокном
- Характеристики продукта:** Профессиональная шпатлевка на основе стекловолокна, используемая для ремонта отверстий, перфорации, вызванной коррозией, а также для устранения неровностей. Сочетание используемых полиэфирных смол позволяет использовать шпатлевку на поверхностях и участках, которые подвергаются физической деформации (растяжение).
Данный продукт - двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка на основе стекловолокна, представляет собой смесь высоко реактивной амин-ускоренной полиэфирной смолы с различными легкими минеральными наполнителями и стекловолоконными частицами. Все компоненты являются экологически чистыми.
Использование частиц стекловолокна придает смеси крайне высокую твердость. При этом поверхность очень легко поддается шлифованию. Шпатлевка невероятно проста в применении.
- Свойства и качества:**
- Проста в применении
 - Высокоэластичная
 - Обладает хорошим сцеплением
 - Хорошо растекается, дает гладкую поверхность
 - Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
 - Хорошая устойчивость даже на вертикальных поверхностях



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

- Одинаково эффективна как на оцинкованных и обработанных горячим цинкованием поверхностях, так и на алюминии и пластике, армированном стекловолокном
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам
- Не содержит асбест и силикон

Физические и химические свойства:

Основа:	полиэфирная смола с минеральными компонентами
Цвет:	светло-зеленый
Запах:	стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная
Срок действия смеси при 20° C	приблизительно 4 минуты
Рабочая температура:	Минимум 12° C
Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать после приблизительно 20-30 минут
Температура вспышки	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20° C	смола - 1,2 г/м ³ отвердитель - 1,15 г/м ³
Добавление отвердителя	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
Температурная стойкость после высыхания	120° C
Стабильность при хранении	18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° C, относительной влажности воздуха до 60%) в невоскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Инструкция по применению:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

Нанесение:

- Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и тщательно отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- После завершения работ, немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут обработанную поверхность можно сверлить, шлифовать, распиливать, скоблить и красить.

Экологичность:

Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов.

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой Chamäleon, соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Доступная фасовка:

Банка 500 мл
Банка 1000 мл



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>