



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ОБЛЕГЧЕННАЯ МЯГКАЯ ШПАТЛЕВКА

Номер товара:	15554, 15555
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-шпатлевка
Общие характеристики:	Предназначена для устранения незначительных неровностей. Обладает отличной адгезией к статичным металлическим поверхностям – а также к дереву, бетону, старым лакокрасочным покрытиям и пластмассам.
Характеристики продукта:	Быстрое высыхание обеспечивает практически непрерывную работу. Благодаря мелкодисперсным элементам позволяет добиться идеально ровной поверхности. Благодаря эластичной и однородной текстуре, легко поддается шлифованию. За счет использования уникальных легких компонентов, шпатлевка отлично шлифуется и позволяет обрабатывать значительно большие поверхности, чем при использовании обычных шпатлевок. Тиксотропность шпатлевки обеспечивает эффективную работу, даже в проблемных местах.
Свойства и качества:	<ul style="list-style-type: none">▪ Проста в применении▪ Высокоэластичная▪ Обладает хорошим сцеплением▪ Равномерно и гладко растекается на больших поверхностях▪ Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время▪ Хорошая устойчивость, даже на вертикальных поверхностях▪ Быстро затвердевает▪ Обеспечивает идеально ровную поверхность благодаря уникальным компонентам в составе▪ Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Физические и химические свойства:

Основа:	полиэфирная смола с высококачественными пигментами
Цвет:	светло-зеленый
Запах:	стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная
Срок хранения смеси при 20° C	приблизительно 4 минуты
Рабочая температура:	Минимум 12° C
Время сушки (при 20° C и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать после приблизительно 20-30 минут
Температура вспышки	Приблизительно 33° C (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20° C	шпатлевка - 1,6 г/м ³ отвердитель - 1,15 г/м ³
Добавление отвердителя	2 - 4% (оптимально - 2,5 %)
Температурная стойкость после высыхания	120° C
Стабильность при хранении	18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° C, относительной влажности воздуха до 60%) в не вскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

Инструкция по применению:

Перед применением внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

Нанесение:

- Поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и тщательно отшлифованной.
- Возьмите необходимое количество шпатлевки и и тщательно смешайте с соответствующим количеством отвердителя
- Нанесите полученную смесь на поверхность, добиваясь желаемой толщины слоя.
- При необходимости обработайте поверхность абразивами 240 - 400 после высыхания.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

- После завершения работ, немедленно очистите рабочий инструмент, при необходимости с помощью нитро-растворителя.
- Не помещайте смесь обратно в банку.
- Спустя приблизительно 20-30 минут восстановленную область можно сверлить, шлифовать (абразивом 80 – 240), распиливать, скоблить и красить.

Экологичность:

Экологически чистый:

Продукт не содержит тяжелых металлов.

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».

Маркировка:

Вся продукция, изготовленная под торговой маркой Chamäleon, соответствует текущим требованиям маркировки, регулируемым директивой 1999/45 / ЕС по классификации, упаковке и маркировке опасных препаратов. Все аэрозоли соответствуют TRGS 200 и TRG 300, а также Директиве 75/324 / EWG в действующей на настоящий момент редакции.

Доступная фасовка:

Банка 500 мл

Банка 1000 мл

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>