



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ СЕРЕБРЯНАЯ RAL 9006

- Номер товара:** 50020
- Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта /Эмаль
- Общие характеристики:** Быстросохнущая, однокомпонентная акриловая эмаль, для точечного ремонта или полного перекрашивания машин и транспортных средств. Идеальна для заполнения аэрозольных баллонов.
- Свойства продукта:**
- Быстросохнущая
 - Может наноситься электростатическим распылением
 - Устойчива к ультрафиолетовому излучению и воздействиям окружающей среды
 - Обладает превосходной температурной стойкостью:
 - при постоянном воздействии температур: до 70 °C
 - при кратковременном воздействии температур: до 130°C
 - Тест на адгезию (DIN 53 151)
 - к стальной поверхности: Гт 0-1 (хорошая)
 - к ПВХ поверхностям: Гт 0 (очень хорошая)

Физические и химические характеристики:

Связующая основа	Акриловый сополимер
Твердое вещество:	45-50% по массе
Вязкость (DIN 53 211):	125-135 с/ 4мм
Удельный вес (DIN 51 757):	1,0 – 1,2 кг/л
Уровень блеска (DIN 67 530):	10-20%/60° (тусклая)

Технические характеристики:

Разбавление: Разбавитель

Предполагаемый расход: 11 - 12 м² / кг (толщина сухого слоя 20 мкм)



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

Нанесение:

Условия нанесения: При температуре воздуха от + 10 ° C и относительной влажности до 80%.

Подготовка поверхности: **голые металлические поверхности:** очистите, отшлифуйте, обезжирьте при помощи силиконового очистителя
старые 1К-лакокрасочные покрытия: убедитесь, что старый лакокрасочный слой полностью удален (тщательно протрите, нанесите вещество для удаления красок)
старые 1К-лакокрасочные покрытия: протрите и обезжирьте поверхность при помощи очистителя для пластика

Способ нанесения:	Давление (бар)	Сопло (мм)	Количество слоев нанесения	Разбавитель
Безвоздушное / Пневматическое	4-5	1,3 – 1,5	2 - 4	25 – 30%
HVLP краскопультом	2,5 - 3	1,3 – 1,4	2 – 4	25 – 30%

Высыхание:

Сушка:	Высыхание от пыли	Высыхание на отлип	Полное высыхание	До повторного нанесения
Температура поверхности 20 °C	10-15 минут	20-25 минут	1-2 часа	15 минут
Температура поверхности 60 °C			30 минут	

После применения: по завершении работ незамедлительно очистите инструмент при помощи нитрорастворителя.

Особые замечания:

Только для профессионального применения. Некоторые эмали могут содержать свинец, поэтому не используйте для окраски детских игрушек и избегайте контактов с пищевыми продуктами. Специальный набор пигментов, устойчивый к УФ-излучению, доступен по запросу через наш справочный сервис. При работе в условиях температуры окружающей среды, превышающей 25° C и влажности воздуха 70% используйте разбавитель во избежание появления нитевидных отметин.

Перед использованием проверьте цвет продукта на соответствие заявленному.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Хранение: не менее 3 лет при хранении в невскрытой таре.

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>