



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 15.04.2019


2К ГРУНТ 4:1

Артикул:	14441-14446 (серый), (черный), (белый)
Назначение:	Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-наполнитель
Общие характеристики:	2К Грунт 4:1 – двухкомпонентный грунт с высокой наполняющей способностью, обладающий антикоррозионной защитой и хорошими адгезионными свойствами. Быстро шлифуется. Подходит как для полного автомобильного ремонта, так и для точечного, не создает подтеков и видимых следов по внешнему контуру ремонта. Укрывистость: 5,0 - 6,0 м ² / л

Инструкция по применению:



Цвет:
серый (RAL 7001)
черный
белый



Пропорции смешивания

Отвердитель	По массе (грунт:отвердитель)	По объему (грунт:отвердитель)
Отвердитель 288	-	4 : 1




Отвердитель (для полного / частичного ремонта)
Отвердитель 288



Срок хранения готовой смеси
2 часа с отвердителем 288 при 20 °C



Растворитель
5 - 10 % Универсального растворителя




Вязкость

Краскопульт с верхней подачей ЛКМ	Airmix/Безвоздушный
30 - 55 сек 4 мм DIN	-



Нанесение

Способ нанесения	Отвердитель	Давление (бар)	Сопло (мм)	Количество слоев	Растворитель
краскопульт с верхней подачей ЛКМ (высокое давление)	--	1,6 - 2	1,3 - 2	1 - 3	5 - 10
HVLP (низкое давление)	--	1,6 - 2	1,3 - 2	1 - 3	5 - 10
HVLP / внутреннее давление дюзы	--	0,7	--	--	--



Интервал между слоями

5 - 8 мин между слоями
 10 - 15 мин перед сушкой в камере



Толщина покрытия

60 - 180 μm

Сушка

Температура объекта	Сухой от пыли	Сухой на отлип	Готов к сборке	Готов к шлифованию	Можно перекрывать
20 °C	--	--	--	3 - 5 ч	--
60 °C	--	--	--	30 - 40 мин	--
Коротковолновая инфракрасная сушка	--	--	--	8 мин	--
Средневолновая инфракрасная сушка	--	--	--	10 - 15 мин	--

Хранение: не менее 3-х лет при хранении в не вскрытой таре

Регулирование ЛОС: Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 780 г/л. Данный продукт содержит максимум 540 г/л ЛОС.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
Web: www.chamaeleon-produktion.de

Условия применения: Использовать при температуре воздуха от + 10°C и относительной влажности воздуха до 80 %. Обеспечить достаточную приточно-вытяжную вентиляцию.

Примечания:

Голый металл предварительно необходимо обработать адгезионным грунтом (например, Реактивным грунтом 2:1). Грунт 444 можно наносить непосредственно на небольшие металлические и стальные поверхности размером не более ладони. Если обрабатываемая поверхность покрыта одним слоем эмали, используйте абразив Р 400 для сухого шлифования или Р 600 для мокрого шлифования. Если обрабатываемая поверхность покрыта двумя слоями эмали, рекомендуется использовать абразив Р 500/600 для сухого шлифования и Р 800/1000 для мокрого шлифования. Не наносить на термопластичные основания. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой, обезжиренной и слегка отшлифованной. Удалите незатвердевшую старую краску и грунт.

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>