

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

47-59 1K Binder - это добавка для преобразования MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series или 1-204 MS Clear Coat в однослойное покрытие с превосходной способностью к сушке.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series или 1-204 MS Clear Coat : + 50% Thinner

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/PSI)
Высокий объем – низкое давление (HVLP)	1,2-1,4	2/29
НЕ	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29

НАНЕСЕНИЕ



2 - 3 слоя 50 - 60 мкм (1,6 - 2,2 мил)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



ВОЗДУШНАЯ СУШКА		УСКОРЕННАЯ СУШКА	
Выдержка покрытия	-	Выдержка покрытия	-
Очищенный от пыли	-	Очищенный от пыли	-
Сухой на отлип	2 - 2,5 часа (часов)	Сухой на отлип	-
Сухой для оклейки лентой	-	Сухой для оклейки лентой	-
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	-
Сухой для полировки	-	Сухой для полировки	-



ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



47-59 1K Binder наносить только на тщательно отшлифованные и обезжиренные загрунтованные стальные и загрунтованные алюминиевые поверхности. Тщательно отшлифованные поверхности из стеклопластика с заводским покрытием и старыми лакокрасочными покрытиями в хорошем состоянии.

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 20°C (68°F)



-

КОМПОНЕНТЫ



MM 2000 - 2099 BeroMix 2000 Series
1-204 MS Clear Coat
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow

Отвердитель не добавлять.

ДОБАВКИ



-

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Выполните предварительную очистку поверхности с помощью 1-951 Silicone Remover, затем насухо протрите поверхность. Отшлифовать поверхность абразивом Р400 или более мелким. Удалите все загрязнения, образовавшиеся в процессе шлифовки, при помощи сжатого воздуха, пылесоса, очистите поверхность с помощью 1-951 Silicone Remover и протрите насухо.



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления.

СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



-

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 47-59 1K Binder		
Химическая Основа	Двухкомпонентные гидроксильные акриловые смолы	
Физические Свойства	Вязкость (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес (кг/л)	0,975
	Температура вспышки в закрытом тигле	47°C / 116,6°F
	Сухой остаток % по объему	38,7
	Расход	-
	Блеск	Глянцевая
	Цвет	-

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защите органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха).

За более подробной информацией обратитесь по следующей ссылке к паспорту безопасности материала:

<https://sds.de-beer.com>

ОЧИСТКА



1-051 Gun Cleaner

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Не менее 2 лет; (При обычных условиях хранения
10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (закрытый контейнер).

ПРИМЕЧАНИЕ



-