



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 04.08.2018

### ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ СТЕКОЛЬНЫЙ КЛЕЙ

<b>Номер товара:</b>	<b>37731</b>
<b>Назначение:</b>	Продукт для автомобильного ремонта/ Полиуретановый герметик
<b>Общие характеристики:</b>	Используется для склеивания лобовых, боковых и задних стекол, используемых в коммерческих/промышленных транспортных средствах. Подходит для эластичного склеивания (монтаж различных деталей, которые подвергаются воздействию высоких температурных и динамических нагрузок) в транспортной отрасли.

#### Технические характеристики:


Механизм затвердевания:	Поглощение влаги
Удельный вес:	1.30± 0,02 гр/с <sup>3</sup>
Время выдержки при 23°C и 50% вл.возд.:	~ 35 минут
Затвердевание при 23°C и 50% вл.возд.:	> 3,0 мм/24ч
Твердость А (DIN 53505):	60 ± 5
G-модуль на 10%:	2,2 ± 0,1 Н /мм <sup>2</sup>
Предел прочности (DIN 53504):	6,0 ± 0,1 Н /мм <sup>2</sup>
Прочность при растяжении (EN 1465):	> 4,5 ± 0,1 Н/мм <sup>2</sup>
Относительное удлинение при разрыве (DIN 53504):	> 400%
Удельное электрическое сопротивление:	> 1010 Q см
Температура нанесения:	От +5°C до +35°C
Температурная стойкость:	-40°C / +80°C, кратковременно – до 120°C
Цвет:	черный



**Обработка старой поверхности:** очистить, обезжирить



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de)  
<http://www.chamaeleon-produktion.de>



**Смешивание:** готов к использованию



**Высыхание при температуре 20 °C**

Схватывание: через 50 минут

Полное высыхание: через 24 часа



Не нуждается в обработке

#### **Дополнительная информация:**

- При замене лобового стекла можно начинать движение через 3 часа (23°C и 50% вл.возд)
- Применим для автомобилей с подушками безопасности водителя и пассажира
- Для лобовых стекол весом до 35кг. При весе стекла более 35кг обратитесь в Технический Отдел.

**Беречь от влаги**

**Беречь от попадания прямых солнечных лучей**

**Фасовка:** 310 мл

**Срок хранения:** 10 месяцев (в невскрытой таре)

**Температура хранения:** 5° - 25°C

*Дата: 04 августа.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*