



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http://www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

**ЛАК БЕСЦВЕТНЫЙ
CLEAR COAT HS**

Номер товара: 11554, 11558

Отвердитель: 12224, 12227

Общие характеристики:

Clear Coat HS - это бесцветный акриловый лак, устойчивый к царапинам и надежно защищающий от ультрафиолетового излучения. Может применяться без добавления растворителя. Уже после первого нанесения обеспечивает превосходный блеск и устойчивость краски. Благодаря этому позволяет экономить используемые материалы и сокращать время обработки. Готов к использованию после добавления необходимого количества отвердителя для лака HS. Устойчив к любым экологическим и климатическим воздействиям, устойчив к пожелтению, обеспечивает долговременный блеск. Расход: 6 - 8 м² / л.

Технические характеристики:

Цвет	прозрачный		
Пропорции смешивания	2 к 1 от объема		
Отвердители	Отвердитель быстрый/универсальный/медленный		
Разбавление	Без растворителя		
Вязкость при нанесении при 20 ° C	16 - 19 секунд, DIN 4 мм		
Нанесение	давление	сопло	количество слоев нанесения
Баллон/ пистолет-распылитель	2 – 2,5 бар	1,4 мм	1-2
Безвоздушное / Пневматическое			



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Срок хранения смеси	4 - 6 часов			
Толщина покрытия / сухой пленки	40 - 50 микрон			
Интервал между слоями	5 - 10 минут			
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
Время высыхания (20 ° C)	30 минут	12 часов	24 часа	
Время высыхания (60 ° C)	5 минут	30 минут	2 часа	
Регулирование ЛОС	Предельное значение согласно нормам ЕС для (кат. В/5): 840 г / л (UE 2004/42/CE от 21 апреля 2004 года) Максимальное содержание в продукте: 570 г / л ЛОС (готовая смесь)			

Условия использования:

При температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%. Все продукты должны быть утилизированы в соответствии с положениями органов охраны окружающей среды. Берегите окружающую среду!

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>