



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1-103 2K Clear Coat – высокоглянцевое финишное покрытие, продукт очень прост в применении. Подходит как для воздушной сушки, так и для ускоренной сушки.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 Clear Coat : 2K / MS Hardener + 0 - 5% Uni Thinner
Разбавьте с помощью Uni Thinner, если необходимо.

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/PSI)
Высокий объем – низкое давление (HVLP)	1,3-1,4	2/29
НЕ	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Бак под давлением	1,0-1,2	3,5-4,5/51-65

НАНЕСЕНИЕ



2 - 3 слоя 40-50 мкм (1,57-2,0 мил.)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



	ВОЗДУШНАЯ СУШКА	УСКОРЕННАЯ СУШКА
Выдержка покрытия	5 - 10 минуты (минут)	Выдержка покрытия 5 - 10 минуты (минут)
Очищенный от пыли	20 - 30 минуты (минут)	Очищенный от пыли -
Сухой на отлип	12 часа (часов)	Сухой на отлип 25 - 35 минуты (минут)
Сухой для оклейки лентой	-	Сухой для оклейки лентой После остывания
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки После остывания
Сухой для полировки	12 часа (часов)	Сухой для полировки После остывания

ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



ММ 500 - 5999 VeroBase 500 Series. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухим.

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 20°C (68°F)



2 - 4 часа

КОМПОНЕНТЫ



47-20 2K Hardener Air Dry
47-30 2K Hardener Very Fast
47-40 2K Hardener Fast
47-50 2K Hardener Medium
47-60 2K Hardener Slow
47-35 MS Hardener Fast
47-55 MS Hardener Medium
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

Совет: Используйте 47-20 2K Hardener Air Dry только для точечного ремонта при низких температурах.

ДОБАВКИ



1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse
47-39 2K Elastic

Добавить до отвердителя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления.



СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1-103 2K Clear Coat		
Химическая Основа	2K полиуретановое финишное покрытие	
Физические Свойства	Вязкость (RTS)	15 - 17 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес (кг/л)	0,964
	Температура вспышки в закрытом тигле	29°C / 84,2°F
	Сухой остаток % по объему	33,2
	Расход	6,6 m ² /L/50 µm
		270 ft ² /Gal/2 mil
	Блеск	Глянцевая
Цвет	-	



DEBEER
REFINISH

1-103
2K Clear Coat

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защиты органов дыхания (*мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха*).

Для получения более подробной информации перейдите по следующей ссылке паспорта безопасности:

<https://sds.de-beer.com>

ОЧИСТКА



1-051 Gun Cleaner

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 2 года (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)

ПРИМЕЧАНИЕ



Особая информация для применения в Европе (ЕС): этот материал (готовый для применения) не соответствует нормативам по содержанию ЛОС. Обратитесь к декларации по содержанию ЛОС (2004/42/ЕС)