



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

ШПАТЛЕВКА РАСПЫЛЯЕМАЯ

Номер товара:

14075, 14078

Назначение:

Продукт для автомобильного ремонта / Грунт-шпатлевка

Общие характеристики:

Применяется для моментального устранения (заполнения) грубых царапин от шлифования, пор и других неровностей.

В сравнении с обычными шпатлевками позволяет в кратчайшие сроки возобновить ремонтные работы. Содержит отвердитель. Подходит для использования на стали, полиэфирной шпатлевке, старых лакокрасочных поверхностях (кроме термопластичных акрилатов) и стеклопластике. Для подготовительных и отделочных работ, мы рекомендуем использовать абразив для сухого и мокрого шлифования.

Двухкомпонентная аэрозольная шпатлевка на основе полиэфира.

Свойства и качества:

- Быстрая и удобная в работе
- Быстро сохнет, что позволяет выполнять работы эффективнее
- Высокоэластичная
- Обладает хорошим сцеплением
- Легко поддается шлифованию, даже спустя длительное время
- Устойчива к слабым кислотам и базам, пропеллентам, растворителям, воде и противообледенительным системам.

Технические характеристики:

Основа:	полиэфирная смола с минеральными наполнителями
----------------	--



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
http: //www.chamaeleon-produktion.de

Цвет:	Бежевый
Запах:	Стирол
Консистенция:	мягкая, тиксотропная
Срок действия смеси	Около 30 минут
Время сушки (при 20 °С и относительной влажности воздуха 50%):	можно шлифовать после 2 - 3 часов (время высыхания: 120 мин при 20° С, 30 мин при 60° С; 15 мин. при 80° С)
Температура вспышки	Приблизительно 33° С (смола); не применимо к отвердителю
Плотность при 20°С	шпатлевка - 1,5 г/м ³ отвердитель - 1,0 г/м ³
Добавление отвердителя	2%
Температурная стойкость после высыхания	120° С

Применение:

Перед применением, внимательно прочтите и соблюдайте требования информации, указанной на этикетке!

- Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
- Смешайте грунт-наполнитель с отвердителем в соответствии с указанной пропорцией.
- Используйте только гравитационный краскопульт
- Можно наносить в несколько слоёв («влажным по влажному»)
- Давление распыления: 2-4 бар
- Диаметр сопла: 1,8 – 3,0 мм
- Перед финальным покрытием лаком, нанесите двухкомпонентный (2К) грунт во избежание формирования «пузырей».
- Не используйте напрямую на оцинкованных поверхностях. На них сперва должен быть нанесен специальный грунт.

Экологичность:

Экологически чистая:

Распыляемая шпатлевка не содержит тяжелых металлов.

Утилизация:

Только полностью очищенная от остатков продукта тара может сдаваться в пункты приема или помещаться в соответствующие утилизационные контейнеры. Неочищенная тара должна утилизироваться как «специальные отходы».



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de
<http://www.chamaeleon-produktion.de>

Стабильность при хранении:

18 месяцев при обеспечении надлежащих условий хранения (=10-25° C, относительной влажности воздуха до 60%) в невскрытой таре. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, мороза и высокой влажности.

Фасовка:

Шпатлевка
Отвердитель

банка 1.2 кг
пластиковая бутылка 25 г

Дата: 28 мая.2018

Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.

За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: info@chamaeleon-produktion.de.

Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.

Ее можно скачать по ссылке:

<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>