



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http: //www.chamaeleon-produktion.de

## **ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ**

*Дата выпуска 28.05.2018*

### **Двусторонний скотч**

**Номер товара:** 48310; 48320, 48330

**Назначение:** Надежное склеивание

#### **Описание:**

Двусторонний скотч с пенной структурой предназначен для надежной фиксации деталей на поверхностях, которые подвергаются высоким нагрузкам и растяжениям. Эффективен даже под воздействием ультрафиолетовых лучей, пластификаторов и высоких температур.

#### **Клейкое вещество:**

Перманентный бесшовный акриловый клей.  
Устойчивый к давлению, обеспечивает высокое качество склеивания.  
Отличная стойкость к растяжению.

#### **Основа:**

- > 1,1 мм Пенопласт с закрытыми порами
- > Плотность: 50 кг / м<sup>3</sup>
- > Цвет: черный

#### **Обводка:**

- > Полиэтилен низкой плотности (LDPE)
- > Цвет: красный
- > Легко отклеивается

#### **Области применения:**

##### **АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ**

- > Фиксация наружных отделочных покрытий и боковых молдингов кузова
- > Приклеивание логотипов и значков



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

- > Фиксация значков и панелей
- > Отделка интерьера и экстерьера

Отслаивание 180 ° на нержавеющей стали	1300 ГФ/см
Предел прочности	5,9 кг/см <sup>2</sup>
Температуры нанесения	-20°C ->+100%
Устойчивость к растворителям	ВЫСОКАЯ
Устойчивость к УФ излучению	ВЫСОКАЯ
Устойчивость к влаге	ВЫСОКАЯ

## Нанесение:

Температура: от + 15 ° С до + 30 ° С. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Скотч необходимо наносить с приложением максимального давления для достижения наилучшего эффекта. Указанный уровень эффективности склейки будет достигнут после обязательной выдержки (24 часа при температуре 23° С).

## Хранение:

Не менее одного года при хранении в сухих, чистых и хорошо вентилируемых помещениях.

Вышеприведенная информация добросовестно подготовлена нашими специалистами, тем не менее пользователь должен самостоятельно убедиться в соответствии свойств и качеств продукта имеющимся требованиям. Указанные значения являются средними и не должны приниматься за максимальные или минимальные значения для конкретных производственных целей. Производитель не несет ответственности за отклеивание и обвал деталей в том случае, если не было проведено полное предварительное тестирование. Клиент самостоятельно принимает решение о применении скотча в своих производственных целях.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*