



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1-204 MS Clear Coat – высокоглянцевое финишное покрытие, продукт очень прост в применении. Подходит как для воздушной сушки, так и для ускоренной сушки.

ПРОПОРЦИЯ СМЕШИВАНИЯ



2 : 1 Clear Coat : MS Hardener + 0 - 10% Uni Thinner

Разбавьте с помощью Uni Thinner, если необходимо.

НАСТРОЙКИ КРАСКОПУЛЬТА



	НАСАДКА (ММ)	ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА (БАР/PSI)
Высокий объем – низкое давление (HVLP)	1,3-1,4	2/29
НЕ	1,2-1,4	1,8-2,0/26-29
Бак под давлением	0,85-1,2	3,5-4,5/51-65

НАНЕСЕНИЕ



2 слоя 50-60 мкм (2,0-2,4 мил.)

ВРЕМЯ ИСПАРЕНИЯ РАСТВОРИТЕЛЯ И ВРЕМЯ СУШКИ



ВОЗДУШНАЯ СУШКА		УСКОРЕННАЯ СУШКА	
Выдержка покрытия (минут)	5 - 10 минут	Выдержка покрытия (минут)	5 - 10 минут
Очищенный от пыли	20 - 30 минут (минут)	Очищенный от пыли	-
Сухой на отлип	8 часа (часов)	Сухой на отлип	25 - 35 минут (минут)
Сухой для оклейки лентой	-	Сухой для оклейки лентой	После остывания
Сухой для шлифовки	-	Сухой для шлифовки	После остывания
Сухой для полировки	8 часа (часов)	Сухой для полировки	После остывания

ПОВЕРХНОСТЬ, ПОДЛОЖКА



MM 900 - 9999 WaterBase 900+ Series и MM 500 - 5999 BeroBase 500 Series. Шлифованное и обезжиренное старое покрытие.

Базовый слой должен быть полностью сухим.

СРОК ЖИЗНИ РАБОЧЕЙ СМЕСИ ПРИ 20°C (68°F)



2 - 4 часа

КОМПОНЕНТЫ



47-55 MS Hardener Medium
47-35 MS Hardener Fast
47-65 MS Hardener Slow
1-141 Uni Thinner Fast
1-151 Uni Thinner Medium
1-161 Uni Thinner Slow
47-91 Spot Repair Thinner
1-231 Fade-Out Thinner

ДОБАВКИ



47-39 2K Elastic
1-060 2K Structure Coat Fine
1-065 2K Structure Coat Coarse

Добавить до отвердителя.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ



Укройте неповрежденные части автомобиля для предохранения от нежелательного распыления.



СЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ



ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 1-204 MS Clear Coat		
Химическая Основа	2K полиуретановое финишное покрытие	
Физические Свойства	Вязкость (RTS)	17 - 18 Dincup 4 / 20°C
	Удельный вес (кг/л)	0,981
	Температура вспышки в закрытом тигле	29°C / 84,2°F
	Сухой остаток % по объему	36,9
	Расход	7,4 м ² /L/50 μm
		300 ft ² /Gal/1,2 mil
	Блеск	Глянцевая
Цвет	-	

ЗАЩИТА, СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ



Применяйте подходящие средства защите органов дыхания (мы рекомендуем применять респиратор с подачей свежего воздуха).

Для получения более подробной информации перейдите по следующей ссылке паспорта безопасности:

<https://sds.de-beer.com>

ОЧИСТКА



1-051 Gun Cleaner

ХРАНЕНИЕ / СРОК ГОДНОСТИ

Минимум 2 года (при условии хранения при 10°C - 30°C / 50°F - 90°F) (в нераспечатанной упаковке)

ПРИМЕЧАНИЕ



Особая информация для применения в Европе (ЕС): этот материал (готовый для применения) не соответствует нормативам по содержанию ЛОС. Обратитесь к декларации по содержанию ЛОС (2004/42/ЕС)