



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### ЭМАЛЬ ДЛЯ БАМПЕРА

**Номер товара:** 14035, 14036, 14037

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта / Эмаль

**Общие характеристики:** Предназначена для ремонта различных пластиковых поверхностей, встречающихся в автомобильной промышленности, таких как бамперы, обода, наружные зеркала и т. д. Обладает прямой адгезией к очищенному и отшлифованному пластику, таких типов как ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, ПВХ жесткий.

**Характеристики продукта:** Быстрая сушка и удобство нанесения. Обладает превосходной степенью защиты от атмосферных воздействий.

#### Технические характеристики:

Доступные цвета	Черный, серый, темно-серый
Разбавление	Растворитель UN, UN 21, примерно 10-15%
Термостойкость	Температуры до 70° С
Регулирование ЛОС	Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/е): 840 г / л (2007) Продукт содержит максимум 539 г/л ЛОС (4,49 фунта / галлон)

#### Нанесение:

Нанесение	давление	сопло	Количество слоев нанесения
Баллон/ пистолет-распылитель	3-5 бар	1,6-1,8 мм	2
Безвоздушное / Пневматическое	-	-	-



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

**Толщина покрытия / сухой пленки:** 40-50 мкм  
**Интервал между слоями:** 5 - 10 минут между нанесениями

### Сушка:

Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
Время высыхания (20 ° C)		20 минут	60 минут	24 часа
Время высыхания (60 ° C)				

### Рекомендации:

#### Условия применения:

при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 80%

#### Подготовка базы:

Тщательно очистите пластик антистатическим чистящим средством, например, антисиликоном. Затем отшлифуйте поверхность при помощи тонкого абразива, снова обезжирьте антистатическим чистящим средством (обезжиривателем для силикона или пластика). Удалите следы очистителя для лучшего сцепления.

#### Особенности использования:

Легковоспламеняющийся

#### Хранение:

не менее 3 лет при хранении в невскрытых контейнерах.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*