



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
http://www.chamaeleon-produktion.de

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Дата выпуска 28.05.2018

### ГРУНТ БЫСТРОСОХНУЩИЙ 422

**Номер товара:** 14225 (1 л, серый), 14226 (1 л, черный),  
14227 (3L, серый), 14228 (3 л, черный)

**Назначение:** Продукт для автомобильного ремонта/ Грунт-наполнитель

**Общие характеристики:** Однокомпонентный быстросохнущий грунт-наполнитель, обладающий высокой заполняющей способностью, предназначен для автомобильного ремонта

**Свойства продукта:**

- Может использоваться на старых отполированных двухкомпонентных лакокрасочных поверхностях, грунтах, а также непосредственно на стальных, алюминиевых и оцинкованных поверхностях.
- Быстро сохнет и легко поддается шлифованию, обеспечивая существенную экономию времени.
- Не содержит хром и свинец.
- Не наносит на старые термопластичные лакокрасочные поверхности.
- Расход: 5 - 7 м<sup>2</sup> / л.
- Цвета: серый, черный.

### Технические характеристики:

Разбавление	примерно 50-70%		
Вязкость при нанесении при 20 ° C	15 - 20 секунд, 4 мм DIN		
Нанесение	давление	сопло	количество слоев нанесения
Краскопульт воздушный/гравитационный	2 – 2,5 бар	1,3 – 1,6 мм	2-3



Chamäleon GmbH  
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
 69115 Heidelberg-Germany  
 Tel.: +49-(0)-6221 520440  
 Fax: +49-(0)-6221 520449  
 E-mail: info@chamaeleon-produktion.de  
 http://www.chamaeleon-produktion.de

Толщина слоя (пленки)		40-80 микрон		
Время испарения		10 минут перед инфракрасной или принудительной сушкой.		
Высыхание	для повторного нанесения	от пыли	на отлип	полное высыхание
Время высыхания (20 ° C)	30 минут 15 минут	15 минут 5 минут		
Время высыхания (60 ° C)	Готов к влажному и сухому шлифованию через 45 минут			
Регулирование ЛОС	Предельное значение для продукта согласно нормам ЕС (категория В/с): 780 г / л Данный продукт содержит максимум 780 г/л ЛОС			

### Примечания:

Применяйте при температуре воздуха свыше + 10 ° C и относительной влажности воздуха до 75%.

*Дата: 28 мая.2018*

*Данная версия заменяет все выпущенные ранее версии.*

*За дополнительной информацией, не включенной в Технический паспорт, просьба обращаться к поставщику: e-mail: [info@chamaeleon-produktion.de](mailto:info@chamaeleon-produktion.de).*

*Информацию по безопасности смотрите в Паспорте безопасности.*

*Ее можно скачать по ссылке:*

*<https://www.chamaeleon-produktion.de/skachat-dokumenty.html>*